

MESTER Fix Építési Ragasztó

A termék rövid leírása:

Oldószermentes, univerzális szerkezeti ragasztó, porózus és nem porózus felületre

Kiszerezési egységek: 310 ml, 12 db/karton

Színe: törtfehér

Tulajdonságok:

- oldószermentes
- gyors kezdeti tapadás
- hézagkitöltő tulajdonságú egyenetlen felületen
- átfesthető
- külső és belső használathoz

Alkalmazási területek:

- falécek és műanyag ragasztásához
- ajtószervekhez, faküszöbök, faburkolathoz
- falemez-, kőlap-, beton-, vakolatburkoláshoz
- előregyártott falemezekhez (préselt, furnér, forgács, stb.)
- kerámialapokhoz, kőlapokhoz, stb.
- polisztirol lapokhoz (Hungarocell, Nikecell, stb.)
- bitumentartalmú anyagokhoz, PE-re, PP-re nem ajánlott

A felhasználás módja:

Legalább az egyik felület legyen nedvszívó, porózus. Kizárólag tiszta, száraz, por-, zsír-, olaj- és más szennyeződésmentes felületekkel érintkezhet, a laza rétegeket távolítsuk el.

+5 °C- +40 °C alap és környezeti hőmérséklet között kinyomópisztoly segítségével használjuk.

A kartus menet fölötti kúpos részét vágjuk le, és csavarjuk rá a csőrt. A ragasztandó felület nagyságának megfelelően vágjunk le a csőr hosszából kb. 45°-os szögben. A ragasztót az alapra vagy a ragasztott anyagra vékony vonalban vagy pontokban visszük fel. A ragasztandó elemek széleit mindig kenjük be a ragasztóval. A beszerelésre szánt anyagot illesszük pontosan és nyomjuk oda. Független ragasztás esetén felülről lefelé illesszük. Helytelen ragasztáskor ne vegyük szét a felületeket, csak csúsztatással korrigáljuk a hibát. Független felületre történő ragasztás esetén alátámasztás szükséges lehet.

MESTER Fix Építési Ragasztó

Műszaki adatok:

- Fajsúly: +/- 1,2 g/ml
- Konzisztencia: stabil paszta
- Bőrképződés: kb 10 perc
- Kikeményedés: ≤ 1,5 mm/d
- Shore A keménység: kb 65 egység
- Hőellenállás: -20 °C és +80 °C között (megkötött állapotban)
- Zsugorodás: max 33 %
- Eltávolítása: Míg a ragasztó friss az eszközöket és a kezet vízzel mossuk meg.
Figyelem! Gyermektől óvjuk!
- Felhordási hőmérséklet: +5 °C és +40 °C között.
- Tárolás: Eredeti csomagolásban +5 °C és +40 °C hőmérséklet között 12 hónapig.
- Veszélyesség: Nem veszélyes készítmény
- R-S mondatok: nincsenek

A Műszaki specifikáció kibocsájtása nem jelent garanciavállalást a termék alkalmazásával és annak körülményeivel összefüggésben. A feldolgozás módját a mindenkor helyi körülményekhez kell igazítani. A felhasználót kérjük, hogy feldolgozás előtt próbaképpen győződjön meg az alkalmasságról, hogy a hibák elkerülhetők legyenek. Ennek elmulasztása esetén a keletkezett hibákért nem vállalunk felelősséget. Minden további kérdésben állunk szíves rendelkezésükre.

A termék felhasználását megelőzően a felhasználó győződjön meg arról, hogy a termék és a termékkel érintkező más anyagok (aljat, festék, lazúr stb.) érintkezése és kölcsönhatása nem okoz-e károsodást, nem kívánt elváltozást (pld. elszíneződést). Annak előzetes tisztázása is a felhasználó felelőssége, hogy a termékkel érintkező más anyagok nem okoznak-e nem kívánt változást a termék tulajdonságaiban. Indokolt esetben a felhasználó felelőssége, hogy a termékkel érintkezésbe lépő más anyagok gyártójával/forgalmazójával felvegye a kapcsolatot és tisztázza az összeférhetőség kérdését.