

SZERELŐRAGASZTÓ 50 A

1 / 1 Oldal

Műszaki adatok:

Bázis	Diszperzió
Konzisztencia (Állag)	Stabil paszta
Kötési rendszer	Fizikai száradás
Nyitott idő	15 perc
Kötési idő	24 – 48 óra
Sűrűség	1,3 g/cm ³
Hőállóság	-20°C és +70 °C között (teljes kötés után)

Termék:

A Szerelőragasztó 50 A egy oldószermentes, használatra kész ragasztópasztája.

Tulajdonságok:

- Festhető
- Oldószermentes - környezetbarát
- Erős ragasztóerő
- Egyoldalú felhordás
- Egyszerű felhasználhatóság
- Jó kitöltő hatás egyenetlen felületen is
- Vízálló – nem folyamatos vízterhelés mellett

Alkalmazások:

- Szereléskor szükséges ragasztásokhoz
- Fapanelek ragasztásához
- Szegélylécek ragasztásához különböző alapfelülettel
- Kűszöbök és kábelcsatornák ragasztásához
- Csempe, polisztrén ragasztása fára, betonra, kőre vagy fémekre
- Falburkolatok ragasztása fára, betonra és kőre
- Felhasználható: farostlemezhez, salakgyapothoz, gipszkartonhoz, téglá, kerámia, PVC

Csomagolás:

Szín: fehér

Csomagolás: 310 ml PE flakon

Figyelem:

Bitumenes alapú anyagokhoz nem alkalmazható

Eltarthatóság:

12 hónap zárt csomagolásban, hűvös és száraz helyen, +5°C és +25°C közötti hőmérsékleten tárolva. Fagymentes helyen.

Felületek:

Típus: valamennyi szokványos felületre kivéve PP és PE. A ragasztott anyagok közül egynek porózusnak vagy szívó hatásúnak kell lennie.

A felület állapota: tiszta, száraz, por- és zsírmentes

Előkészítés: nem szükséges

Javasolunk egy előzetes összeférhetőségi vizsgálatot.

Alkalmazás:

Felhordás: szilikon pisztollyal

Alkalmazási hőmérséklet: +5°C-tól +35°C-ig

Tisztítás: vízzel közvetlenül felhasználás után.

Kikötött ragasztót csak mechanikusan távolítható el.

Eldolgozás:

Kézi vagy pneumatikus pisztollyal. Egyoldalúan, pontokban felhordva a felületre. Léceknél a végeken és a széleken pontokban hordjuk fel a ragasztót. Lap formájú felületeknél, pontokban a sarkoknál és a szélek mentén, majd gumikalapáccsal tömörítsük.

Munkavédelmi ajánlás:

Tartsa be a szokásos munkahigiéniai előírásokat.

Címketartalom:

Szimbólum: nincs

R-mondatok: nincs

S-mondatok: nincs

Megjegyzés: Az ebben a dokumentumban megadott útmutatások a kísérleteink és a tapasztalataink eredménye, és jóhiszeműen terjesztettük elő. Az anyagok és a hordozófelületek különbözősége és a lehetséges alkalmazások nagy száma miatt, amelyek ellenőrzési körünkön kívül esnek, mi nem vállalhatunk semmilyen felelősséget a kapott eredményekért. Minden esetben javasoljuk előzetes kísérletek végrehajtását.


SOUDAL

Technikai Adatlap

SZERELŐRAGASZTÓ 50 A

2 / 1 Oldal

Megjegyzés: Az ebben a dokumentumban megadott útmutatások a kísérleteink és a tapasztalataink eredménye, és jóhiszeműen terjesztettük elő. Az anyagok és a hordozófelületek különbözősége és a lehetséges alkalmazások nagy száma miatt, amelyek ellenőrzési körünkön kívül esnek, mi nem vállalhatunk semmilyen felelősséget a kapott eredményekért. Minden esetben javasoljuk előzetes kísérletek végrehajtását.

Soudal Magyarország Kft.
Tel.: +36 23 418 - 129

2040 Budaörs, Gyár u. 2
Fax: +36 23 418 - 132

soudal@axelero.hu,
www.soudal.hu,