

**MESTER Szuper Mindent Ragasztó**

Kiadás kelte: 2016. március 23.

**A termék rövid leírása:**

Oldószermentes, MS polimer bázisú ragasztóanyag porózus és nem porózus felületekre.

**Kiszerezési egység:**

290 ml, 12 db/karton

**Színválaszték:** fehér**Tulajdonságok:**

- A megkötés a levegő nedvességtartalmának hatására következik be
- Kitűnően tapad szinte minden felületen, kivéve: PA, PE, PP, teflon, akrilüveg, bitumenes felület
- Gyorsan köt és nagyon erősen ragaszt
- Nagy kezdeti tapadás
- Víz alatt történő ragasztásra is alkalmas, de állandó vízterhelésnek nem tehető ki
- Ellenáll az időjárási behatásoknak, UV-álló
- Átfesthető bármilyen bázisú festékekkel
- Rugalmas és jól terhelhető
- Szilikonmentes
- Oldószermentes, nem okoz korróziót

**Alkalmazási terület:**

Szinte mindenféle felületre és anyaghoz használható, mint pld. fa, természetes és műkövek, PVC, csempe, kerámia, üveg, polisztirol, beton, téglá, acél, réz, alumínium, horgany, epoxy gyanta felületek. Nagyobb tükör ragasztására is alkalmas.

**A felület előkészítése:**

Kizárólag tiszta, por-, zsír-, olaj- és más szennyeződésmentes felületekkel érintkezhet, a laza rétegeket távolítsuk el. A felület lehet nedves is.

**Feldolgozás:**

+5 °C - +40 °C alap és környezeti hőmérséklet között kinyomópisztoly segítségével használjuk.

A kartus menet fölötti kúpos részét vágjuk le, és csavarjuk rá a csőrt. A ragasztandó felület nagyságának megfelelően vágjunk le a csőr hosszából kb. 45°-os szögben. Nem kell a teljes felületet bekenni, elég függőleges csíkokban vagy kígyóvonalszerűen, anélkül, hogy a ragasztó a ragasztandó tárgyon keretet képezzen.

Alaposan nyomjuk össze a felületeket, nagyobb teher vagy feszültség esetén a ragasztó megkötéséig rögzítsük, illetve támasszuk alá.

**Anyagszükséglet:**

Ragasztási szituáció függvénye.

**Fugaméret**

-

**Fontos utasítások:**

Alkalmazás közben a megfelelő szellőzést biztosítsuk!

**Tisztítás:**

Megkötés előtt a széleken a felesleges anyag spatulával eltávolítandó. A megkötött ragasztót mechanikusan lehet eltávolítani, levágni.

**MESTER Szuper Mindent Ragasztó**

Kiadás kelte: 2016. március 23.

**Műszaki adatok:**

Megkötés előtt:

Anyagtípus	MS-Polymer
Átkeményedési idő (23 °C, 50 % rel.páratart.)	2,5-3 mm/nap
Bőrképződési idő (23 °C, 50 % rel. páratart.)	10-15 perc
Fajsúly (ISO 1183)	ca. 1,56 g/ml
Feldolgozási hőmérséklet (flakon és környezete)	+ 5°C - + 40 °C

Megkötés után:

Hőállóság	-40 °C és + 90 °C
Megengedett alakváltozás	+/-20%
Rugalmassági modulus (100 % nyúlás esetén)	1,3 N/mm <sup>2</sup>
Shore keménység (ISO 868)	55 +/-5
Szakadási nyúlás (ISO 8339)	230%
Szavatossági idő (eredeti zárt állapotban)	12 hónap (+5 - +25°C között)

**Biztonsági szempontok:**

Nem veszélyes készítmény.

Alkalmazásakor tartsuk be a szokásos munkaegészségügyi előírásokat.

További fontos információk a termék biztonsági adatlapjában kerültek rögzítésre.

A Műszaki adatlap kibocsájtása nem jelent garanciavállalást a termék alkalmazásával és annak körülményeivel összefüggésben. A feldolgozás módját a mindenkori helyi körülményekhez kell igazítani. Kérjük a felhasználót, hogy feldolgozás előtt próbaképpen győződjön meg az alkalmasságról, hogy a hibák elkerülhetők legyenek. Ennek elmulasztása esetén a keletkezett hibákért nem vállalunk felelősséget.

A termék felhasználását megelőzően a felhasználó győződjön meg arról, hogy a termék és a termékkel érintkező más anyagok (aljzat, festék, lazúr stb.) érintkezése és kölcsönhatása nem okoz-e károsodást, nem kívánt elváltozást (pld. elszíneződést). Annak előzetes tisztázása is a felhasználó felelőssége, hogy a termékkel érintkező más anyagok nem okoznak-e nem kívánt változást a termék tulajdonságaiban. Indokolt esetben a felhasználó felelőssége, hogy a termékkel érintkezésbe lépő más anyagok gyártójával/forgalmazójával felvegye a kapcsolatot és tisztázza az összeférhetőség kérdését.

Minden további kérdésben állunk szíves rendelkezésükre.